

BETON SINIFLARI ve DAYANIMLARI (TS500)

Beton Sınıfı	Karakteristik Silindir (150 mm x 300 mm) Basınç Dayanımı, fck MPa	Eşdeğer Küp (150 mm x 150 mm) Basınç Dayanımı, fck MPa	Karakteristik eksenel çekme Dayanımı, fctk MPa	28 Günlük Elastisite Modülü Ec MPa
C 16	16	20	1.4	27000
C 18	18	22	1.5	27500
C20	20	25	1.6	28000
C 25	25	30	1.8	30000
C30	30	37	1.9	32000
C 35	35	45	2.1	33000
C 40	40	50	2.2	34000
C 45	45	55	2.3	36000
C 50	50	60	2.5	37000